

Ber-Fix®

Klebstoffprodukte

Technische Daten

Industriekleber GEL

Flüssig:

Farbe:	transparent, farblos
Viskosität (20 Grad C)	50.000 mPas
Dichte:	1,08g/cm ³
Flammpunkt:	85 °C
Handfestigkeit:	20- 60 sek
Endfestigkeit:	24 std
Spaltfüllvermögen:	0,5 mm
Lagerzeit bei 5- 8 °C:	12 Monate

Ausgehärtet:

Temperaturbeständig:	-60 ° C bis +80°C
Schmelzpunkt:	190 °C

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.