

Ber-Fix®

Klebstoffprodukte

Technische Daten

Montagekleber

Thixotropisch:

Verarbeitungstemperatur:	+5/40 °C
Farbe:	weiß
Hautbildung:	10 Min
Durchhärtegeschwindigkeit:	3mm/24h
Dichte:	1569kg/m ³
Hautbildungszeit (23 55% RF):	10- 15 Min
Zugscherfestigkeit:	17N/ cm ²
Zugfestigkeit:	22N/ cm ²
Ausgehärtet:	
Temperaturbeständig:	-40 ° C bis +100°C
Kurzfristige Temperaturbeständig (2-3 Stunden) :	+120°C
Härte Shore A DIN 53505:	58 °C
E- Modul bei 100% Dehnung:	1,39 Mpa
Bruchdehnung: DIN 53504:	2,18 Mpa
Lagerzeit bei 5- 25 °C:	12 Monate

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Ber-Fix®

Klebstoffprodukte

Ber-Fix Klebstoffprodukte
Scheveninger Str. 16 * 12359 Berlin
Tel/Fax: 030 - 6 81 48 74
Funk: 0170 – 8 68 75 79
www.ber-fix.de