

Technisches Datenblatt

Ber-Fix® Industriekleber mittelviskos

Artikelnummer: BFX-11001

Beschreibung:

ist ein hochwertiges Produkt der modernen Chemie. Als Grundstoff wird Ethyl Cyanacrylat verwendet. Ber-Fix® Industriekleber ist hitze- und kältebeständig sowie wasserfest. Klebverbindungen lassen sich durch Ber-Fix® Spezialreiniger, Ber-Fix® Universal Schnellreiniger oder Aceton wieder lösen. Ber-Fix® Industriekleber findet Anwendung sowohl im industriellen Fertigungsbereich (z.B. Autoindustrie, Kunststoffindustrie, Sportartikel, Modellbau, Foto-Optik-Industrie, Dentaltechnik), in den verschiedensten Handwerks- und Werkstattbereichen als auch im großen Umfang des Haushaltes.

Basis	Ethyl Cyanacrylat
Farbe	transparent
Viskosität 25°C	100 mPa.s Dichte
Dichte	1,06-1,10 g/cm ³
Handfestigkeit Aluminium	10 Sekunden
Handfestigkeit Gummi	< 5 Sekunden
Endfestigkeit	24 Stunden
Max. Spaltfüllvermögen	0,07 mm
Temperaturbeständigkeit von	-50°C bis +80°C
Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177	0,1
Zugscherfestigkeit DIN 53283	21 N/mm ²
Lagerzeit bei +6 bis -8°C	12 Monate
Lagerzeit bei -18°C	min. 24 Monate
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	



Zusatzartikel	Artikelnummer
Füllstoff / Granulat für die Schweißnaht	BFX-11003
Primer Haftvermittler für PE, PP, Silikon, Teflon	BFX-11004
Beschleuniger / Aktivator	BFX-11005
Ber-Fix Spezialreiniger (acetonfrei)	BFX-11047
Ber-Fix Universal Schnellreiniger	BFX-11041

Anwendung:

- Es ist wichtig, dass die Klebestellen passgenau, sauber und fettfrei sind. Befreien Sie die zu verklebenden Flächen von Rost, Staub oder Fett (zum Beispiel mit Ber-Fix® Spezialreiniger, Ber-Fix® Universal Schnellreiniger oder Aceton).
- Tragen Sie einen oder mehrere Tropfen dünn auf einer Seite auf. Bei stark saugfähigen Materialien kann es notwendig sein, etwas mehr Ber-Fix® Industriekleber aufzutragen und den Ber-Fix® Beschleuniger zu verwenden.
- Fügen Sie die beiden Teile vorsichtig zusammen – Korrekturen sind möglich. Die optimale Klebeverbindung entsteht erst nach dem Anlegen von Druck.
- Für Spalten und unebene Flächen empfehlen wir unseren Ber-Fix® Füllstoff.
- Die Endfestigkeit wird nach 12 Stunden erreicht.

Sicherheitshinweise:

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Ber-Fix® Industriekleber mittelviskos

Artikelnummer: BFX-11001



Materialkombinationen Werkstoff	
Metall	++
Kunststoff*	++
Gummi	++
EPDM-Elastomere	++
Holz	++
Glas	ungeeignet
Keramik	++
Leder	+
Besonderheit	schnell, leicht Spaltfüllend
+ geeignet ++ bevorzugt geeignet *PE, PP, Silikon, Teflon nur mit Ber-Fix Primer	

Verpackungsgrößen:



Verpackungstyp	Inhalt	Artikelnummer
Tropfflasche	4 g	BFX-11001-1
Nadelflasche	10 g	BFX-11001-2
Nadelflasche	20 g	BFX-11001-3
Nadelflasche	50 g	BFX-11001-4
Flasche	500 g	BFX-11001-5

REACH registriert

Nicht enthalten in diesem Produkt: Amine, Benzol, Benzolperoxid, Biozide, Bisphenol, DEHP, Erdnussöl, Halogen, Latex, Nanopartikel, persistente, perfluorierte oberflächenaktive Substanzen, PFOA, PFOX, Phtalate, Silikon

Sicherheitshinweise:

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.