

## Technisches Datenblatt

## Ber-Fix® Primer PE, PP, Silikon, Teflon

Artikelnummer: BFX-11004

### Beschreibung:

Unser Primer erlaubt, Polyolefine, Polyethylen, Polypropylen und thermoplastische Gummis, EPDM, PTFE, Silikone und andere schwierig zu verklebende Materialien zu verkleben. Ber-Fix Primer wird für den Gebrauch mit Ber-Fix Industriekleber, 2K PUR sowie Ber-Fix 2K Hochleistungskleber empfohlen.



Physikalische Eigenschaften:	Wert
Zusammensetzung	Alyphatische Amine in organischem Lösemittel
Farbe	Farblos, unter UV Licht sichtbar
Viskosität bei 20°C	1-2 mPa.s
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,74 g/ml
Flammpunkt	0°C
Dampfdruck bei 25°C	50 mbar
Giftigkeit (TLV)	270 ppm
Lagerstabilität	1 Jahr

### Anwendung:

- Auftragen einer dünnen Schicht auf die zu verklebenden Oberflächen.
- Warten bis zum Trocknen.
- Anschließend Klebstoff auftragen und Teile zusammenpressen.
- Handfestigkeit erreicht nach 1-2 Minuten; hohe Endfestigkeit nach 24 Stunden.
- Flasche sofort nach Gebrauch verschließen.

### Verpackungsgrößen:

Verpackungstyp	Inhalt	Artikelnummer
Pinselflasche	5 ml	BFX-11004-1
Pinselflasche	15 ml	BFX-11004-2
Dose	1 Liter	BFX-11004-3

### Sicherheitshinweise:

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.