

Ber-Fix®

Klebstoffprodukte

Technische Daten

Industriekleber M111

Flüssig:

Basis:	MethylCyanacrylat
Farbe:	transparent, farblos
Viskosität (20 Grad C)	90-120 mPas
Dichte:	1,06 – 1,10 g/cm ³
Flammpunkt:	85 °C
Handfestigkeit:	5-15 sec
Endfestigkeit:	12 h
Max. Spaltvermögen:	0,1 mm
Lagerzeit:	bei 5- 8 °C: 12 Monate bei – 18°C länger

Ausgehärtet:

Dichte:	1,21 – 1,23 g/cm ³
Härte:	72 - 74 Rockwell- M
Temperaturbeständigkeit von	- 60 °C
Temperaturbeständigkeit bis	+ 80 °C
Schmelzpunkt:	+ 150 - 155 °C
Zugscherfestigkeit:	19 N/mm ²

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.